

スーパーウール ブランケット



スーパーウールブランケットは、スーパーウールバルクを層状に集積し、ニードリングを行いブランケット状にした製品です。

この製品は優れた断熱性を示し、連続使用温度まで繊維の柔軟構造を保持し優れた熱的安定性のため、長期間使用することができます。

有機成分を一切含まないため、加熱時に煙や臭いを発生しません。また、施工の際に容易に切断が可能で、繰り抜き加工ができます。

特徴

- 断熱性に優れています。
- バインダーや潤滑剤を含みません。
- 熱的に安定です。
- 低熱容量です。
- 柔軟性と復元性を有しています。
- 耐熱衝撃性に優れています。
- EU 指令 97/69/EC で、発がん性分類の適用から除外されています。

用途

- 各種、炉の耐火断熱用ライニング材
- 各種耐火材のバックアップ断熱
- 高温部のガスケット・シール材
- 各種吸音、ろ過材料
- 暖房、調理器具の断熱材
- 耐火パネル目地充填材

SC ブランケット 1600



SC ブランケット 1600 は、最高 1,600℃の使用温度に耐える結晶質アルミナファイバーで、超高温域での耐加熱収縮性、耐化学侵蝕性にも優れています。さらに 1600 は、ショット含有率の少ない製品なので、ショットの落下が懸念される用途にも最適です。

品質

項目	単位	Superwool® Plus	Superwool® HT	SC ブランケット 1600			
分類温度	℃	1200	1300	1600			
連続使用温度	℃	1000	1150	1400			
色調	-	白	白	白			
加熱線収縮率 (× 24hrs)	%	<1 (1100℃)	<1 (1200℃)	<1 (1400℃)			
熱伝導率	密度 () 内は ポンド	96kg/m ³ (6P)	128kg/m ³ (8P)	96kg/m ³ (6P)	128kg/m ³ (8P)	100kg/m ³ (6P)	130kg/m ³ (8P)
	200℃	0.05	0.05	0.05	0.04	-	-
	400℃	0.09	0.08	0.10	0.08	0.08	0.08
	600℃	0.14	0.12	0.19	0.14	0.13	0.12
	800℃	0.21	0.18	0.32	0.23	0.19	0.17
	1000℃	0.29	0.25	0.48	0.34	0.27	0.24
化学組成	Al ₂ O ₃	-	-	-	-	72	-
	SiO ₂	62-68	70-80	70-80	70-80	28	-
	CaO+MgO	29-39	20-27	20-27	20-27	-	-
	その他	<1	<3	<3	<3	-	-
	wt%						

・数値は決められた試験方法で得られた代表値であり、規格値ではありません。

製品種類

厚み (mm)	Superwool® Plus Superwool® HT					SC ブランケット 1600			
	密度			幅×長さ (mm)	ダンボール ケース寸法 (mm)	厚み (mm)	100kg/m ³ (6P) 130kg/m ³ (8P)	幅×長さ (mm)	ダンボール ケース寸法 (mm)
96kg/m ³ (6P)	128kg/m ³ (8P)	160kg/m ³ (10P)							
6	-	○ <input type="checkbox"/>	-	610 × 5,500	635H × 520W × 520L	6	○ <input type="checkbox"/>	610 × 3,600	-
13	○ <input type="checkbox"/>	○ <input type="checkbox"/>	△ <input type="checkbox"/>	610 × 14,640	635H × 470W × 480L	12.5	○ <input type="checkbox"/>	610 × 3,600	285H × 660W × 1280L
25	○ <input type="checkbox"/>	○ <input type="checkbox"/>	△ <input type="checkbox"/>	610 × 7,320	635H × 460W × 460L	25	○ <input type="checkbox"/>	610 × 3,600	-
50	○ <input type="checkbox"/>	○ <input type="checkbox"/>	-	610 × 3,660		-	-	-	-

注：○印が常備品です。△印は受注生産品ですので、ご相談ください。□内の数字は梱包入数です。