



## SC加工バルク 1260/1400

SC加工バルクは、スピニング法で製造された強度と反発力に優れたSCバルク1260/1400を、特殊なプロセスにより非繊維粒子(ショット)を低減し、繊維長を短く切断・解繊した製品です。用途に応じてグレードをお選びいただけます。

▶ 用 途	▶ 仕 様
-------	-------

- アルミニウム合金等への繊維複合材料  
自動車のエンジン部品・制動部品のFRM  
(MMC)化用プリフォーム
- FRP配合原料
- 特殊セラミックスペーパー、接着材等への配合原料
- 摩擦材配合原料

ポリ袋入り

### ▶ 品質 (SC1260,1400,Superwool 607,607Max)

グレード	D1	D2	Dx
セラミックファイバー分類(°C)	1260/1400		
真比重	2.65		
呈色	白	白	白
ショット含有率(>45 $\mu$ m)(%)	20	10	1
平均繊維長( $\mu$ m)(当社法)	600		

繊維素材の品質は「SCバルク」をご覧ください。  
繊維を「SUPERWOOL」にした加工バルクも準備できます。

▶ この製品のカタログ (PDF) をダウンロードすることができます