

作成日：2014年 12月 22日

改訂日：2017年 9月 12日



新日本サーマルセラミックス株式会社

製造・技術部 品質保証Gr



〒590-0901 大阪府堺市堺区築港八幡町102-1

TEL：072-238-5169

FAX：072-238-6484

品質特性表

記

1. 製品名

Superwool HT バルク #111

2. 品質特性

項目	単位	規格値	代表特性値	測定方法
分類温度	℃	—	1300	—
連続使用温度	℃	—	1150	—
ショット含有率 ≥ 45μm	%	≤ 48	40	Air Jet-Sieve法
化学成分				
SiO ₂	%	70-80	74	XRF
CaO + MgO		20-27	25	
その他		< 3	1	
〈参考〉 平均繊維径	μm	—	3-4	光学顕微鏡法
〈参考〉 ルブリカント付着率	%	—	0.05	自社法
色調	—	—	白色	目視
外観	—	異物等の混入 が無いこと	—	目視

上記規格値、代表特性値は予告無く変更することがあります。

上記規格の検査に関しては当社基準で実施するものとします。